

INNOPUR STONE PRIMER PU-1K

Tek komponentli,düşük viskoziteli, solventsiz tüm yüzeyler için geliştirilmiş benzersiz poliüretan esaslı yüzey astarı (NEMLİ BETONLAR İÇİN UYGUNDUR)

INNOPUR
Flooring and Waterproofing

INNOPUR STONE PRIMER PU -1K, tek komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan esaslı bir astar malzemesidir. Farklı tipteki pek çok alt katmana uygulanabilir. Ürünün öne çıkan özelliği, çok düşük viskoziteli olması ve kürlenme hızını dengelemesidir. Bu sayede, gözenekli (gözenek durumu nasıl olursa olsun) ya da gözeneksiz (cam, metal gibi), hemen her tür yüzeyi bütünsel/kesintisiz ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye eder.

Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz. Alt katmanın dayanıklılığını arttıran düşük maliyetli etkin bir su sızdırmazlık malzemesi olarak kuru, yaş, hatta taze beton üzerine de uygulanabilir. Kürlenmiş film üstün düzeyde mekanik özelliklere sahiptir.

Uzama %>300, gerilme mukavemeti ise 30 N/mm²' nin oldukça üzerindedir.

Alt katmanın gözenek durumuna göre, 100- 300gr/m² sarfiyatla fırça veya rulo ile uygulanır.

UYGULAMA ALANLARI :

Astar olarak uygulama alanları:

- ✓ Beton ve asfalt yapılar (nemli, yaş)
- ✓ Seramik karolar
- ✓ Cam, mermer ve metal gibi gözeneksiz alt katmanlar.
- ✓ Beton su sızdırmazlık malzemesi olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ ve AVANTAJLARI :

- ✓ Tek komponentlidir.
- ✓ Düşük viskozitelidir.
- ✓ Yaş/nemli beton dahil, her tür yüzeye kolaylıkla uygulanabilir.
- ✓ Camsı, gözeneksiz alt katmanlara bile güçlü bir şekilde yapışır.
- ✓ Yüzeyi bütünsel/kesintisiz ve homojen olarak mükemmel şekilde kaplar ve emprenye eder.
- ✓ Ana katın atılması gecikse de sorun oluşturmaz.
- ✓ Elastiktir.
- ✓ Beton sızdırmazlığı ve korunması yönünde düşük maliyetli çözüm sunar.

UYGULAMA:

Yüzey, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşlar, gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları için kumla işlem görmüş INNOPUR STONE PRIMER PU-1K kullanılması önerilir. Fırça veya rulo ile uygulayınız.

TEMİZLİK :

Aletleri ve ekipmanı kâğıt havluyla temizledikten sonra SOLVENT ile siliniz.

AMBALAJ : 20 lt, 5 lt

RAF ÖMRÜ: Açılmamış orijinal kovalarında, 5°C ile 25°C arası sıcaklıktaki kuru ortamlarda minimum 12 ay saklanabilir. Açılan kovadaki malzeme mümkün olduğunca en kısa sürede kullanılmalıdır.



INNOVA POLİMER KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Tuzla / İSTANBUL-TÜRKİYE

Tel : +90 216 493-92-48 Fax:+90 216 493-92-47

Web: www.innovapolimer.com.tr M@il: info@innovapolimer.com.tr

innova
Flooring and Waterproofing
INNOVA POLİMER SAN.TİC.A.Ş